

Tuote ja tuotekuvaus	Kiinnitettävät materiaalit	Käveltävissä aikaisintaan	Saumattavissa aikaisintaan	Nahoittuminen	Astia-aika	Menekki	Käyttöalue	Luokitukset
Q2 W Vähäpölyinen, valkosementtipohjainen, normaalisti sitoutuva valumaton kiinnityslaasti	Keraamiset-, klinkkeri-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat. Värjäntymättömät ja vääntymättömät.	n. 24 tuntia	Sisällä n. 24 tuntia. Ulkona n.48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 2,4 - 2,9 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 TE M1
Q6 Vähäpölyinen, kevyttäyteaineinen, normaalisti sitoutuva joustava kiinnityslaasti. VariableMix.	Keraamiset-, mosaiikki- ja kiviaineslaatat. Värjäntymättömät ja vääntymättömät.	n. 12 tuntia	Sisällä n. 12 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 4 tuntia	n. 1,9 - 2,4 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Sisätiloissa laattaa laatalle Uima-altaat Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 TE S1 M1
Q6 W Vähäpölyinen, valkosementtinen, kevyttäyteaineinen, normaalisti sitoutuva joustava kiinnityslaasti. VariableMix.	Keraamiset-, mosaiikki- ja kiviaineslaatat. Värjäntymättömät ja vääntymättömät.	n. 12 tuntia	Sisällä n. 12 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 4 tuntia	n. 1,9 - 2,4 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Sisätiloissa laattaa laatalle Uima-altaat Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 TE S1 M1
Q8 Vähäpölyinen, kevyttäyteaineinen ja erittäin riittoisa normaalisti sitoutuva kiinnityslaasti. VariableMix.	Keraamiset-, klinkkeri- ja luonnonkivilaatat sekä mosaiikki. Värjäntymättömät ja vääntymättömät. Rakennuslevyt	n. 16 tuntia	Sisällä n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 1,3 - 1,6 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Uima-altaat Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 TE S1 EC 1
Q9 W Valkosementtipohjainen, kevyttäyteaineinen, nopeasti sitoutuva, joustava ja valumaton kiinnityslaasti. VariableMix.	Keraamiset-, klinkkeri- ja luonnonkivilaatat, mosaiikki ja marmori.	n. 3 tuntia	Sisällä n. 3 tuntia Ulkona n. 24 tuntia	n. 30 min	n. 1 tuntia	n. 2,1 - 2,5 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Uima-altaat Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 FTE S1 M1
Q12 Vähäpölyinen, kevyttäyteaineinen, erittäin joustava kiinnityslaasti. VariableMix.	Keraamiset laatat, mosaiikki, klinkkeri- ja puristelaatat, luonnonkivi. Värjäntymättömät ja vääntymättömät.	n. 24 tuntia	Sisällä n. 24 tuntia. Ulkona n.48 tuntia	n. 30 min	n. 60 min	n. 1,7 - 2,2 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät, Laattaa laatalle Uima-altaat Peltielementti kylpyhuoneet Parvekkeet ja terassit Lattialämmitys Märkätilat Vaativat alustat	CE C2 TE S2 M1
TT S8 Vähäpölyinen, notkistettu, kevyttäyteaineinen, erittäin riittoisa ja joustava lattiakiinnityslaasti.	Isot keraamiset-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat. Värjäntymättömät ja vääntymättömät.	n. 16 tuntia	Sisällä n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 2,0 - 2,3 kg/m ² 6-8 mm hammas	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat Laattaa laatalle Balterra Systems Lattialämmitys Märkätilat	CE C2 E S1 M1

C1 = sementtiperustainen, tartuntalujuus vähintään 0,5 N/mm²

C2 = Sementtiperustainen, tartuntalujuus vähintään 1 N/mm²

T = valumaton

F = nopea

E = pidennetty avoinaika

S1 = joustoluokitus, 2,5 - 5 mm (200 mm:n matkalla)

S2 = joustoluokitus, > 5,0 mm (200 mm:n matkalla)

M1 ja EC1 = Rakennusmateriaalien päästöluokka

Variable mix = muunneltava vesimäärä alustan ja asennustavan mukaan