

	Tuote ja tuotekuvaus	Kerrospak-suus	Käveltävissä aikaisintaan (+20°C, RH 50%)	Päällystettävissä aikaisintaan (+20°C, RH 50%)	Astia-aika (+20°C, RH 50%)	Menekki	Soveltuvia kohteita, esim.	Käyttöalue	Luokitukset
Itsesiliävät lattiatasoitteet	HS 10 Itsesiliävä hybridilattiatasoite Vähäpölyinen	1 - 10 mm	n. 2 tuntia	n. 6 tuntia 1-5 mm n. 12 tuntia 5-10 mm	n. 30min	1,6 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi tai puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Kuivat tilat HUOM! Myös heikohkot alustat. Lattialämmitys, Pumpattavissa Maalattavissa (min 3mm)	CA-C35-F7 M1
	HS 50 Itsesiliävä hybridilattiatasoite	3-50 mm	n. 2 - 3 tuntia	n. 48 tuntia	n. 30min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Kuivat tilat HUOM! Myös heikohkot alustat. Lattialämmitys, Pumpattavissa Maalattavissa	CA-35-F10 M1
	XA Itsesiliävä kipsilattiatasoite	1-10 mm	n. 3 tuntia	n. 48 tuntia 3 mm	n. 30min	1,5 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Kuivat tilat HUOM! Myös heikohkot alustat. Lattialämmitys Pumpattavissa	CA-C20-F6 M1
	SP Itsesiliävä sementtipohjainen lattiatasoite, vähäpölyinen	1-25 mm	n. 3 tuntia	n. 16 tuntia < 10mm n. 24 tuntia > 10mm	n. 40 min	1,5 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite (tarkista lujuus) Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Märkätilat Lattialämmitys Maalattavissa (min 3mm) Pumpattavissa	CT- C35-F7 M1
	ZM Itsesiliävä sementtipohjainen lattiatasoite	1-10 mm Hiekan lisäyksellä 10-20mm	n.2 tuntia	n. 24 tuntia 5 mm n. 48 tuntia 10 mm	n. 30 min	1,5 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Märkätilat Lattialämmitys Pumpattavissa	CT-C30-F7 M1
	ZM Rapid Itsesiliävä nopea sementtipohjainen lattiatasoite	1-10 mm	n. 1-1,5 tuntia	n. 1,5 tuntia	n. 20 min	1,5 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite (tarkista lujuus) Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Märkätilat Lattialämmitys Maalattavissa (min 3mm) Pumpattavissa	CT-C50-F10 M1
	TX Itsesiliävä sementtipohjainen lat- tiasoite, vähäpölyinen	3-40 mm	n. 4 tuntia	n. 24 tuntia 1-10 mm n. 3vrk 20 mm n. 4vrk 30 mm n. 5vrk 40 mm	n. 45min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattialämmitys, Märkätilat Pumpattavissa	CT-C20-F6 M1
	TXF Itsesiliävä kuituvahvisteinen sement- tipohjainen lattiatasoite	3-40 mm	n. 3 tuntia	n. 24 tuntia 1-10 mm n. 3 vrk 20 mm n. 4 vrk 30 mm n. 5 vrk 40 mm	n. 45 min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattialämmitys, Märkätilat Pumpattavissa	CT-C25-F6 M1
	US Itsesiliävä sementtipohjainen lattiatasoite	3-40 mm	n. 3 tunti	n. 24 tuntia 1-10mm jonka jälkeen 8mm/24h	n. 45 min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Märkätilat Lattialämmitys Pumpattavissa	CT-C25-F6 M1
	DSP Itsesiliävä sementtipohjainen lattiatasoite	4-15 mm Hiekan lisäyksellä 15-50 mm	n. 3 tuntia	n. 24 tuntia 5mm n. 48 tuntia 5mm Epo- ksi, PU-pinnoite	n. 30 min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite (tarkista lujuus) Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisä- ja ulkokäyttöön, Voidaan pinnoittaa maali/epoksi- pinnoitteella tai jättää tasoitepin- nalle Pumpattavissa, Lattialämmitys	CT-C40-F7-A9 EC 1
Käsilevitteiset lattiatasoitteet	FIN Käsilevitteinen kevyttäyteaineinen nopea lattiatasoite, vähäpölyinen	1-5 mm, paikallisesti 20mm	n. 40 min	n. 2 - 3 tuntia	n. 15 min	1,3 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Märkätilat Lattialämmitys	CT-C25-F5 M1
	RR Käsilevitteinen sementtipohjainen lattiatasoite	1-10 mm Hiekan lisäyksellä 10 - 50 mm	n. 30 min	n. 4 tuntia	n. 15 min	1,6 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön Lattialämmitys Märkätilat, kaatojen tekoon	CT-C20-F7 M1
	RM Käsilevitteinen sementtipohjainen lattiatasoite	0-20 mm Hiekan lisäyksellä 10-50 mm	n. 30 min	n. 4 tuntia	n. 15 min	1,4 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön, Lattialämmitys Märkätilat, Kaatojen tekoon	CT-C30-F7 EC 1
	RF Käsilevitteinen sementtipohjainen, nopea lattiatasoite, vähäpölyinen	1-20 mm Hiekan lisäyksellä 20-50 mm	n. 1 tunti	n. 2 tuntia	n. 15 min	1,9 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön Lattialämmitys Märkätilat, Kaatojen tekoon	CT-C20-F7 M1
	CLS Käsilevitteinen, kuituvahvisteinen, sementtipohjainen lattiatasoite.	5-70 mm Kelluvana 30-70 mm	n. 1,5 tuntia	n. 1 vrk 50 mm	n. 20 min	1,9 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset)	Sisäkäyttöön Lattialämmitys Märkätilat, Kaatojen tekoon	CT-C25-F5 M1
Käsilevitteiset lattia- ja seinätasoitteet	PL PLUS Käsilevitteinen kevyttäyteaineinen, sementtipohjainen, lattia- ja seinätasoite.	3-30 mm	n. 2 tuntia	n. 2 tuntia keraamiset päällysteet n. 24 tuntia muut päällysteet	n. 30 min	1,4 kg/m ² /mm	Betoni Tiili Tasoite	Sisä- ja ulkokäyttöön Märkätilat, Uima-altaat Lattialämmitys Lattiat ja seinät	CA-C7-F3 M1
	BM 10 Käsilevitteinen sementtipohjainen seinätasoite Vähäpölyinen	1-10 mm Hiekan lisäyksellä 10-20 mm		n. 24 tuntia (10 mm)	n. 20 min	1,2 kg/m ² /mm	Betoni Tiili Tasoite	Sisä- ja ulkokäyttöön, Märkätilat, Uima-altaat	M1
	FS Käsilevitteinen valkosementtipohjai- nen lattia- ja seinätasoite.	1-10 mm	n. 2 tuntia	n. 2 - 24 tuntia	n. 45 min	1,0 kg/m ² /mm	Betoni, Tiili Peltikyppyhuone Laatta, Tasoite	Sisä- ja ulkokäyttöön Voidaan käyttää myös kiinnitys- laastina	
Pikabetonit	SEZ PLUS Käsilevitteinen sementtipohjainen, maakostea lattiamassa.	12-100 mm Kelluvana 35 - 100 mm	n. 3 tuntia	n. 24 tuntia	n. 45 min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset kellu- vana rakenteena)	Sisäkäyttöön esim. pintalaatta- valuihin, korjauspaikkauksiin ja lattiakaivojen asennusvaluihin, kaatojen tekoon. Lattialämmitys, Märkätilat	CA-C40-F6 M1
	SEB PLUS Käsilevitteinen sementtipohjainen, maakostea lattiamassa.	12-100 mm Kelluvana 35 - 100 mm	n. 6 tuntia	n. 3 - 7 vrk	n. 45 min	1,8 kg/m ² /mm	Betoni/Tasoite Jäykät levyalustat (Kipsi/puupohjaiset kellu- vana rakenteena)	Sisä- ja ulkokäyttöön esim. pintalaattavaluihin, korjauspaik- kauksiin ja lattiakaivojen asennusva- luihin, kaatojen tekoon. Lattialämmitys, Märkätilat	CA-C60-F6 M1

M1 ja EC 1 = Rakennusmateriaalien päästöluokka
Muista pohjustus! Katso pohjustustaulukko.