
| | | |
|--|--|--|
| MAALITYYPPI | Vesiohenteinen, puolihimmeä akrylaattia sisältävä dispersiomaali sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 313. Kiiltoryhmä 4. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään . | |
| KÄYTTÖ | Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen puu-, betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen. Soveltuu pesun- ja kulutuksenkestävyyttä vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen. Ei oviin, ikkunoihin eikä kalusteisiin. | |
| <hr/> | | |
| TEKNISET TIEDOT | | |
| Kuiva-ainepitoisuus | N. 41 tilavuus-% | |
| Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. | |
| Käytännön riittoisuus | Ennen maalattu pinta Tasoite ja puukuitulevy Betoni- ja rappauspinta | 7 - 10 m ² /l 5 - 8 m ² /l 4 - 7 m ² /l |
| Tiheys | n. 1,3 g/ml | |
| Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % | | |
| - pölykuiva | ½ tunnin kuluttua | |
| - päällemaalattavissa | 2 tunnin kuluttua | |
| Ohenne, välineiden pesu | Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. | |
| Kiilto | Puolihimmeä | |
| Värisävyt | Perusmaali 1 Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin. | |
| Pesun- ja kulutuksenkesto | Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998). Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi). | |
| <hr/> | | |
| VAROITUSMERKINTÄ | Katso käyttöturvallisuustiedote. | |

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Läpilyöntien estämiseksi lautapintojen oksakohdat pohjamaalataan FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.
Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.
Sinkityt pinnat maalataan suoraan MAESTRO 12 sisämaalilla.
Muut pinnat maalataan suoraan MAESTRO 12 sisämaalilla tai pohjamaalataan MAESTRO 3 pohjamaalilla.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1153_Tuoteseloste.pdf