

---

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattidispersiomaali sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriymät 211 ja 311. Kiiltoryhmä 6.  Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen <b>M1-ryhmään</b> .	
<b>KÄYTTÖ</b>	Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen puu-, betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen kun halutaan täyshimmeä pinta. Pohjamaalina sillä on hyvä päällemaalattavuus erikiiltoisilla dispersiomaaleilla.	
<hr/>		
<b>TEKNISET TIEDOT</b>		
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 39 tilavuus-%	
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.	
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Ennen maalattu pinta Tasoite ja puukuitulevy Betoni- ja rappauspinta	7 - 10 m <sup>2</sup> /l 5 - 8 m <sup>2</sup> /l 4 - 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,6 g/ml	
<b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %</b>		
- pölykuiva	½ tunnin kuluttua	
- päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua	
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.	
<b>Kiilto</b>	Täyshimmeä	
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.	
<b>Pesun- ja kulutuksenkesto</b>	Maalipinnan kulutuksen kesto on vähäinen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoiluokka on 4 (ISO 11998).	
<hr/>		
<b>VAROITUSMERKINTÄ</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.	

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.  
Ruiskutasoitettut kattopinnat, jotka eivät ole vedenkestäviä, suosittelemme pohjustettaviksi liuteohenteisella pohjamaalilla, esim. FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan SILORA kevytsilotteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

**Pohjamaalaus**

Läpilyöntien estämiseksi lautapintojen oksakohdat pohjamaalataan FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.  
Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.  
Sinkityt pinnat maalataan suoraan MAESTRO 3 Pohjamaalilla.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.  
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.  
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1033\_Tuoteseloste.pdf