NAARMUSUOJAVAHAN POISTO

Keraamisten laattojen pinnoilla käytetään yleisesti naarmusuojavahaa, jonka tarkoituksena on estää laattojen lasitepintojen hankautuminen toisiaan vasten kuljetuksen ja logistiikan aikana. Suojavahan määrä, kiinnittyminen ja poistettavuus voivat vaihdella tuotteittain. Osa vahoista irtoaa helposti pyyhkimällä, kun taas tiukemmin kiinnittyneen vahan poistaminen saattaa edellyttää mekaanista käsittelyä esimerkiksi puhdistuterällä tai pesua hankauslevyllä.

Suojavahan poistaminen ennen saumausta on tavanomainen osa laatoitustyötä. Suojavahan poistamisen tarve ei siten sellaisenaan osoita tuotevirhettä, vaan kyseessä on normaaliin laatoitusprosessiin kuuluva työvaihe. Suojavahan poistaminen on huomioitu myös SisäRYL-ohjeistuksessa kohdassa 1322.1.5.3.2 Saumaus.

Naarmusuojavahan poistamisessa käytettävä menetelmä ja työvälineet tulee valita tapauskohtaisesti siten, että suojavaha saadaan poistettua tehokkaasti, laattojen pintaa vahingoittamatta. Hyväksi havaittu menetelmä on käyttää puhdistusterää eli lasikaavinta, melko pystysuorassa kulmassa, jolloin terä irrottaa kiinnittyneen vahakerroksen tehokkaasti. Kaavinnan jälkeen mahdolliset vahajäämät voidaan poistaa happamalla pesuaineella ja valkoisella hankauslevyllä eli karhunkielellä. Menetelmä on usein tehokkaampi kuin jäämien poistaminen pelkästään puhdistysterällä hankaamalla.

Suojavahan poistamiseen ei suositella käytettäväksi esimerkiksi mattoveistä tai kiillotuslaikkaa, sillä työmenetelmän valinnassa tulee huomioida laatan pinnan vahingoittumisen riski. Laattojen lopullinen puhdistus tehdään saumauksen jälkeisen pesun yhteydessä, tarkoitukseen soveltuvalla happamalla puhdistusaineella. Puhdistuksessa tulee kuitenkin aina noudattaa laatan valmistajan antamia ohjeita ja huomioida materiaalin kemiaalinkestävyys.

VÄRIMIEHET