WOODEX PRIMER



Pohjuste

WOODEX PRIMER on vesiohenteinen väritön pohjuste, jota käytetään suojaamaan puupintoja ulkona kosteudelta ja halkeilulta. Imeytyy hyvin puuhun, ja antaa suojan veden imeytymistä vastaan myös katkaisupinnoilla. Vähentää riskiä puu- ja maalipinnan halkeilulle. WOODEX PRIMER parantaa pintakäsittelyaineen tartuntaa, ja sillä on nopea päällemaalausaika. Käytetään yhdessä Teknoksen ulkomaalien ja kuullotteiden kanssa. WOODEX PRIMER:lla pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian kuivumisen jälkeen.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 132.

Käyttö: Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lauta- ja hirsirakenteet, aidat, räystäänaluset, autokatokset yms. käsittelemättömät puupinnat ulkotiloissa, kuten lamellihirsi ja CLT-elementit.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu
Käyttökohteet	Ulko-ovet, Aita, Ulkoseinä, Ikkunat
Alustasuositus	Hienosahattu puu, Hirsi, Höyläpuu
Kuiva-ainepitoisuus	5 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 17 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Käytännön riittoisuus	Sahalauta: 6 - 8 m²/l. Höylälauta: 8 - 12 m²/l.
Värisävyt	Väritön.
Ohenne	Käytetään ohentamattomana.
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Irtonainen aines, lika ja pöly poistetaan teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivupesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.
Levitysmenetelmä	Sivellin, Ruiskutus, Upotus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitä tuotetta ohuesti määrä, joka imeytyy helposti puuhun. Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella.
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Huomioi tuotteen tavallista nopeampi kuivuminen helteellä ja tuulisella säällä.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- kosketuskuiva	1 h
- seuraava käsittely	Lopullinen pintakäsittely voidaan tehdä 16 tunnin kuluttua.
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.