TIKKURILA

PRESTO J

SAUMATASOITE

TYYPPI	Vesiohenteinen, käyttövalmis tasoite kipsilevyjen saumaukseen. Täyttökyky 2 mm ilman halkeilua.
KÄYTTÖKOHTEET	Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.
SOVELTUVUUS	Kipsilevysaumojen tasoitukseen ja erityisesti saumanauhan kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa. Työstetään käsin teräslastalla tai koneellisesti automaattisaumauskone "Bazookalla".

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTO J

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.
Värit	Vaalean harmaa.
Pakkaukset	3 l, 10 l, 15 l
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Levitys teräslastalla tai automaattisaumauskoneella.
Kuivumisaika	2–24 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.
Tiheys (kg/l)	1,4 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	46
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTO J

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, alustan ja ilman lämpötilan yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely
Poista tartuntaa heikentävä pöly ja irtonainen aines harjaamalla.

Käsittely
Käsin:
Levitä Presto J Saumatasoitetta teräslastalla siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina teräslastalla saumanauha tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.

Koneellisesti:
Täytä kone Presto J Saumatasoitteella. Työstä sauma laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pohjatasoituksen kuivuttua suorita pintatasoitus 1–2 kertaa Presto LF+ Yleistasoitteella tai Presto R Telattava tasoitteella. Tasoitteen kuivuttua hio pinnat kuivahiontapaperilla.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PRESTO J

EN 13963:2005

CE
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5005
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine - tyyppi 1A.

Palokäyttäytyminen	A2-s1,d0
Taivutuslujuus	> 320 N
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.